



ООО «Делап»

141707, Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, 14
Тел: (495) 978-26-19, E-mail: info@delap.ru
ОГРН 1115047005358 ИНН/КПП 5008056452/500801001 ОКАТО: 46416000000 ОКВЭД: 51.53.24
р/с в рублях 40702810800000044651
в Банке ВТБ 24 (ЗАО) в г. Москве, БИК 044525716
к/с 30101810100000000716 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

Технические характеристики облицовочного материала Delap:

Производитель: Delap Kft Венгрия

Торговая марка: Delap ®

Применение: Фасады и облицовка зданий, внутренняя и декоративная отделка стен.

Кол-во плиток на 1 м²: Рваный камень 34 шт/м²

Кирпич 50 шт/м²

Дикий камень 20 шт. / м²

Номинальные размеры EN ISO 10545-2:1999

Огнестойкость: 60° С EN ISO 10545-9:1999

Морозостойкость: 25 циклов EN ISO 10545-12:1999

Сопротивление на изгиб (выдержка 28 дней): EN 1348:2007

С бетоном: $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$

Штукатурка: $\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$

Водопоглощаемость %: $\leq 12 \%$ EN 10545-3:1999

Возгораемость: тяжеловозгораемый EN 13501-1:2007

Категория огнестойкости: A2-s1, d 0 (европейский стандарт)

Получен сертификат соответствия (пожарный) № С-НИ. ПБ 37.В.00544 российские стандарты

Компания Delap ®